

EK-5

POLİÜRETAN TİNER TEKNİK ÖZELLİKLER

Poliüretan tiner için; aşağıdaki tüm teknik özellikler sağlanacaktır:

1. Renk: Berrak

2. Alevlenme Noktası: 21-25 °C,

3. Destilasyon Aralığı: 110-140 °C olacaktır.

4. 20°C'de çözünmeyen su içermeyecektir.

5. Yoğunluk: 0,70-0,90 g/cm³ olacaktır.

6. Buharlaşma kalıntısı: 10 ml'de 10 mg'dan fazla olmayacaktır.

7. Poliüretan tiner ile inceltilen poliüretan astar, poliüretan son kat boya ve poliüretan vernikte;

a)- homojen bir görüntü elde edilecek,

b)- inceltilen bu boyalarda(vernük dâhil) pelteleşme, portakallanma, deliklenme, renk değişimi, bozulmalar olmayacaktır.

