

EK-6

3.6 AKRİLİK SONKAT BOYA :

Akrilik son kat boya için; aşağıdaki tüm teknik özellikler sağlanacaktır:

3.6.1 Alkid ve poliizosiyanat reçineleri içermeyecektir.

3.6.2 Uygulama viskozitesi 19-25 sn olacaktır. (DIN 53211 CUP 4)

3.6.3 Kap ömrü : Karışım 6-8 saat arasında kullanılacaktır. (20 °C)

3.6.4 Parlaklık : Uygulamadan 24 ve 96 saat sonra 60 ° lik glossmetre ile yapılan ölçümlerde okunan değer 90 gloss altında olmayacaktır.

3.6.5 UV Dayanımı: TS EN ISO 16474-3 standardı Metod A yöntemine uygun olarak yapılacak 240 saatlik test neticesinde Delta E maksimum 2.00, parlaklık kaybı maksimum 15 gloss olmalıdır.

3.6.6 Örtücülük: TS EN ISO 6504-3 standardına uygun olarak yapılan testler sonucunda, 200 mikronluk aplikatörle boya çekilmiş siyah beyaz kartta; siyah ve beyaz alan Delta-E (~E) ; gri ve siyah tonları için maksimum 1.0, beyaz mavi, yeşil tonları için maksimum 1.5, sarı, kırmızı ve oranj renkler için maksimum 2.0 olmalıdır.

