

TŞ-42.011 : Ek-1

YÜNLÜ ÜRÜN GRUBU-I TEKNİK ÖZELLİKLERİ			
TESTLER	STANDARTLAR	ÜRÜN GRUPLARI	
		DÜZ	JAKARLI
KOMPOZİSYON		Hav : % 60-75 PES, % 25-40 WO	Hav : % 60-75 PES, % 25-40 WO
		Çözüğü : % 60-70 PES, % 30-40 VIS	Çözüğü : % 60-70 PES, % 30-40 VIS
		Atkı: % 60-70 PES, % 30-40 VIS	Atkı: % 60-70 PES, % 30-40 VIS
KUMAŞ ENİ	EN 1773	156 ±2 cm	156 ±2 cm
AĞIRLIK	DIN EN 12127	>570 g / m ²	>700g/m ²
KALINLIK	DIN ISO 5084	3,0 ± 0,3 mm	3,3 ± 0,3 mm
KOPMA MUKAVEMETİ	DIN EN ISO 13934-1	Çözüğü>750 N	Çözüğü: >800 N
		Atkı>900 N	Atkı: >900N
KOPMA MUKAVEMETİ	DIN EN ISO 13934-1	Çözüğü : >%15	Çözüğü : >%15
		Atkı: >%20	Atkı: >%20
AŞINMA MUKAVEMETİ	EN ISO 12947-2	Min 60.000	Min 60.000
BONCUKLAMA	EN ISO 12945-2	4-5	4-5
SÜRTME HASLIĞI	DIN EN ISO 105-X 12	KURU:4 - 5	KURU:4 - 5
		YAŞ:4	YAŞ:4
TER HASLIĞI(ASİT/ALKALİ)	DIN EN ISO 105-E04	4-5	4-5
IŞIK HASLIĞI	EN ISO 105-B02	6	6
YANMA DAYANIMI	EN 45545-2 : HL2 / HL3	Uygun Olacak	Uygun Olacak
	FMV SS 302, DIN 7520C		
	ISO 3795, UTAC St 18502/1		
	95 - 28 EG		
TASNİF KODU / DESEN-RENK	-	1- 26 01 001 079 / (HOLA) 2- 26 01 001 078 / (V-900 M27) 3- 26 01 001 095 / (V-900 M44)	1- 26 01 001 083 / (6032-24) 2- 26 01 001 088 / (6249-115) 3- 26 01 001 089 / (6247-115) 4- 26 01 001 094 / (6587-1008) 5- 26 01 001 097 / (6440-182) 6- 26 01 001 096 / (6538-182) 7- 26 01 001 082 / (6428-170)

Ar A

TŞ-42.011 : Ek-2

YÜNLÜ ÜRÜN GRUBU-II TEKNİK ÖZELLİKLERİ			
TESTLER	STANDARTLAR	ÜRÜN GRUPLARI	
		PLAIN WN MOQUETTE	WN JAKARLI WN MOQUETTE
KOMPOZİSYON		Hav :% 70-90 WO, % 10-30POLYAMID	Hav :% 70-90 WO, % 10-30POLYAMID
		Çözü : % 60-70 PES, % 30-40 VİS.veya COT.	Çözü : % 60-70 PES, % 30-40 VİS.veya COT.
		Atkı: % 60-70 PES, % 30-40 VİS.veya COT.	Atkı: % 60-70 PES, % 30-40 VİS.veya COT.
KUMAŞ ENİ	EN 1773	156 ±2 cm	156 ±2 cm
AĞIRLIK	DIN EN 12127	>650g/m ²	>750g/m ²
KALINLIK	DIN ISO 5084	3 ± 0,3 mm	3.3 ± 0,3 mm
KOPMA MUKAVEMETİ	DIN EN ISO 13934-1	Çözü: >650 N	Çözü: >700 N
		Atkı: >1000N	Atkı: >1000N
		Çözü : >%15	Çözü : >%15
KOPMA MUKAVEMETİ	DIN EN ISO 13934-1	Atkı: >%20	Atkı: >%20
		Atkı: > 200 N	Atkı: > 200 N
		Min 60.000	Min 80.000
AŞINMA MUKAVEMETİ	EN ISO 12947-2	4-5	4-5
BONCUKLAMA	EN ISO 12945-2	KURU:4 - 5	KURU:4 - 5
SÜRTME HASLIĞI	DIN EN ISO 105-X 12	YAŞ:4	YAŞ:4
		4-5	4-5
		6	6
TER HASLIĞI(ASİT/ALKALİ)	DIN EN ISO 105-E04	HL2/HL3	HL2/HL3
IŞIK HASLIĞI	EN ISO 105-B02		
YANMA DAYANIMI	EN 45545-2	1- ----- / (85-15 /Y-2339)	1- ----- / (6587 / 7011)
TASNİF KODU / DESEN- RENK		2- 26 01 002 078	2- 26 01 002 082
		3- 26 01 002 079	3- 26 01 002 083
		4- 26 01 002 095	4- 26 01 002 088
		5- 26 88 001 012	5- 26 01 002 089
			6- 26 01 002 094

Ae A

TŞ-42.011 : Ek-3

AKRİLİK ÜRÜN GRUBU TEKNİK ÖZELLİKLERİ		
TESTLER	STANDARTLAR	ÜRÜN GRUPLARI
KOMPOZİSYON		V 760 DÜZ / PLAIN
		Hav : % 100 PAC
		Çözücü : % 60-70 PES, % 30-40 VIS.
		Atkı : % 60-70 PES, % 30-40 VIS.
KUMAŞ ENİ	EN 1773	142 ± 2 cm
AĞIRLIK	DIN EN 12127	> 470g / m ²
KALINLIK	DIN ISO 5084	2,7 ± 0,3 mm
KOPMA MUKAVEMETİ	DIN EN ISO 13934-1	Çözücü: > 650 N
		Atkı: > 1000 N
KOPMA MUKAVEMETİ	DIN EN ISO 13934-1	Çözücü : >%15
		Atkı: >%20
		Atkı: > 200 N
		Min 50000
AŞINMA MUKAVEMETİ	EN ISO 12947-2	4-5
BONCUKLAMA	EN ISO 12945-2	KURU:4 - 5
SÜRTME HASLIĞI	DIN EN ISO 105-x 12	YAŞ:4
TER	DIN EN ISO 105-E04	4-5
HASLIĞI(ASİT/ALKALİ)	EN ISO 105-B02	6
GÜÇ TUTUŞURLUK	EN 45545-2 : HL2 / HL3	Uygun Olacak
	FMV SS 302, DIN 7520C	
	ISO 3795, UTAC St 18502/1	
	95 - 28 EG	
TASNİF KODU / DESEN-RENK	-	1- 26 01 001 068 / (V-760 Eym 107) 2- 26 01 001 091 / (VKI-760 AH Eym 82) 1- 26 01 001 084 / (4003) 2- 26 01 001 085 / (4002) 3- 26 01 001 069 / (4001) 4- 26 01 001 070 / (4000)

Az A