



Çalışma Ortamı : -40°C +120°C

Çalışma Basıncı : 28 bar

Min. Patlama Basıncı: 110 bar

Başlık Malzemesi : St 60

Başlıklar Zn kaplanacaktır.

Hortumun imalat özellikleri

-Hidrolik yağa mukavim nitril kauçuktan mamul alt kat.

-Katlar arasında tekstil örgü takviye

-Yağ ve dis etkenlere mukavim neopren kauçuktan mamul üst kat.

Hortumlar TS 6388-EN 854-SAE 100 R6'ya uygun olacaktır.

Hortumlar TSEK damgalı olacaktır.

İmalatçı Firma ISO/TS16949 Belgesine sahip olacaktır.

İlgili Teknik Şartname No: 260 007